

# HOOGGLANS – ZIJDEGLANS

## PU 2010



CLASSIC  
ORIGINAL PAINT  
*Waar verf voor bedoeld is.*

**Omschrijving:** Een luchtdrogende urethaan aflat voor buiten.

**Belangrijkste eigenschappen:**

- ♦ VOS < 300 g/l
- ♦ uitstekende vloeit
- ♦ kras- en slijtvast
- ♦ hoge dekkracht
- ♦ goed vullend
- ♦ bestendig tegen de meeste reinigingsmiddelen

**Toepassingen:**

- ♦ uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van timmerwerk, multiplex, plaatwerk, boeiboorden, luifels etc.

**Productinformatie:**

*bindmiddel*  
*dichtheid*  
*theoretisch rendement*  
*gewicht vaste stof*  
*glansgraad*

- ♦ alkydhars
- ♦ 1,20 kg per ltr
- ♦ 12 - 14 m<sup>2</sup> per ltr
- ♦ 77%
- ♦ gloss: 90 GU
- ♦ satin: 60 GU
- ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

**Verwerkingsgegevens:**

*verwerking*  
*droging bij 20°C*

- ♦ kwast, roller en luchtspruit
- ♦ na ca. 2 uur stofdroog
- ♦ na ca. 6 uur kleefvrij
- ♦ na ca. 24 uur overschilderbaar
- ♦ Droogtijden zijn bepaald bij 75 µm laagdikte, bij dikkere lagen kunnen deze afwijken en is het mogelijk dat de overschilderbaarheids tijd toeneemt tot meer dan 24 uur

*verwerkingscondities*  
*verdunding /kwast-roller*  
*spruitverdunder*

- ♦ optimaal > 10° en r.v. < 75%
- ♦ terpentine
- ♦ AK spruitverdunder

**Levering:**

*verpakking*  
*kleur*

- ♦ 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
- ♦ Basis 1,3 en 7

**Systemen:**

*voorbewandeling*

- ♦ ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- ♦ eventueel ontvetten
- ♦ gladde ondergronden goed opschuren
- ♦ afwerken in 1 of 2 lagen

*afwerking*

**Veiligheidsgegevens:** Zie productveiligheidsbladen.